

بلاستيك الفا سوبر اكريلك

الوصف والاستعمالات :

الفا سوبر اكريلك دهان مطاوي باساس اكريلك كويوليمر صمم خصيصا لاستخدام



المخارجي .

مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم 1539/2002 للدهانات الخارجية .

للاستخدام الداخلي والمخارجي .

مقاوم للاوساخ والمتصاق الماتربة .

صمم خصيصا ليعطي قدرة تخبئة عالية مع مقاومة للماء .

مقاومة عالية للغسيل المبتل .

له قدرة عالية علي تغطية المشروخ لكونه دهان مطاطي مرن .

يمكن دهانه علي الاسطح الاسمنتية والخرسانية والمواح الجبسية .

له مقاومة عالية للعوامل الجوية(اشعة الشمس ,المطر,الاشعة فوق البنفسجية للاجواء الساحلية ,التلوث, فرق درجات الحرارة) .

يسمح بتنفس المسطح لتكوينه طبقة بها درجة من المسامية . مصمم خصيصا باضافات خاصة تمنع نمو

البكتريا والفطريات لفترة ممتدة ليصبح مناسب لدهان المعامل والمستشفيات والاماكن التي تحتاج الي توفير بيئة صحية .

صديق للبيئة لايحذوي علي الرصاص ,الكاديوم ,الزئبق ,الكروم او الزرنيخ .

المخواص الفنية :

نصف مط

المشكل النهائي

متوفر باللون الابيض واكثر من 2000 لون حسب نظام الفا للتلوين بالكمبيوتر

اللون

1.45- 35.1 كجم / لتر (اللون المبيض)

الكثافة عند درجة 25°م

122- 118 KU (اللون المبيض)

اللزوجة عند درجة 25°م

42±2

المحتوي الصلب الحجم %

اكثر من 15000 حكة او 7500 دورة

قابلية الغسيل/مقاومة الاحتكاك المبتل

150%

طية (ASTM D 412)



## ادوات التطبيق :

مسدس المرش □ □ □ □ حجم الفواهة المقترح : (1.5 - 1.8) مم .

المرش رول □ □ □ □ النوع المقترح □ الرول المصوفي الناعم .

الفرش شاه □ □ □ □ النوع الجيد والمناسب . □ □

نسبة التخفيف □ □ □ (0-10) % بالحجم , عند استخدام مسدس المرش □ الملاهوائي في التطبيق .

(15-25) % بالحجم , عند استخدام مسدس المرش

المهوائي في التطبيق .

(10-15) % بالحجم , عند استخدام الرول والفرشاه □ □ وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام .

تنظيف الادوات □ □ □ □ : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق □ □ : اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والاسطح الجبسية.

جميع المساح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28 يوم للجفاف , يجب ازالة الزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح □ مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة

قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

الاسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب تخشينه تخشينا خفيفا .

مء التشقات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة ويترك ليحجف ويظلي بمادة اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الاسطح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه لحتي يجف .

طلاء طبقتين من الفا سوبر اكريلك .

## الماسطح الداخليّة :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم المسطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا سوبر اكريلك.

المتعبئة لـ 3 لتر - 10 لتر - بستلة 10 لتر - (يلون عن طريق المة المتلوين المتوفرة في مراكز تلوين الفا مصر)

## مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

## تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل . فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح بالقيام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .