

الوصف والاستعمالات :

دهان مائي باساس اكريلك كوبوليمر.



للاستخدام الداخلي كطبقة بطانة او طبقة تشطيب نهائي للحوائط والاسقف .

يمكن استخدامة علي الاسطح الاسمنتية و الخرسانية والمواح الجبسية .

صديق للبيئة لايحوي علي الرصاص , الكاديوم , الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

المخواص الفنية :

مط اذاعم

المشكل النهائي

متوفر باللون الابيض

اللون

1.61 - 55.1 كجم المتر (لون الابيض)

□

الكثافة عند درجة 25°م

120- 115 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ KU (لون الابيض)

اللزوجة عند درجة 25°م

38 ± 2

المحتوي الصلب بالحجم %

ماء

المذيب \ المخفف

جفاف مبدئي 20-30 دقيقة

وجه ثاني 2-4 ساعات

جفاف نهائي 24 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25°م

ورطوبة نسبية 50%

30-40 ميكرون

سمك الدهان الجفاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس الرش □ □ □ □ حجم الفوارة المقترح : (1.5 - 1.8) مم .

الرش □ □ □ □ النوع المقترح □ المرول الصوفي الناعم .

رشاه □ □ □ □ النوع الجيد والمناسب . □ □ □ □

المخفف المقترح □ الماء العذب □

نسبة التخفيف □ □ (0- 10) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش □ الملائهوائي في التطبيق .

(15- 25) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش

الهوائي في التطبيق .

(10 - 15) % بالحجم , عند استخدام المرول والمرشاه □ وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام .

تنظيف المادوات □ □ □ : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق □ □ : اعداد المسطح :

للمسطح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمسطح الجبسية.

جميع المسطح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28 يوم للجفاف , يجب ازالة الزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح

مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قـطـعـة قماش او بالمهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

المسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب تخشينه تخشينا خفيفا .

ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة ويترك ليحجف ويطلي بمادة □ اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الما سطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم المسطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا 212

المتعبئة بـ بستلة 10 لتر.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الما سطح الرطوبة الما بعد جفافها جافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لئلا تقل عن الحد الادني

للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الماسخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م, وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8%, وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء , واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

