

الوصف والاستعمالات :



دهان زخرفي ذو قدرة عالية علي المتخبئة باساس المفينيل اكريلك ومصمم

لامكانية تطبيقه بالمرش .

للاستخدام الداخلي والخارجي .

مصمم خصيصا لاعطاء سطح متجانس يعطي تشطيب نهائي له شكل ديكوري

ويوفر حماية للسطح .

يمكن تطبيق منتج الفا كومبليكو علي الاسطح الاسمنتية و الخرسانية والملاوح

الجبسية بعد المعالجة بالفا برايمر .



متوسط المخشونة 110000 - 90000 cP

cP 200000 - 160000

اللزوجة عند درجة 25° م

ناهم: 58±2 متوسط المخشونة: 65±2

خشن: ±2 70

المحتوي الصلب بالحجم %

مقاوم للامطار

مقاومة للاحتكاك المبتل

ماء

المذيب المخفف

جفاف مبدئي 60 دقيقة



للجفاف يجب ازالة الزوائد الموجودة علي السطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط . □ □

□ طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي □ يجف تماما .

الاسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا

المتأكد من خلو السطح من الغبار والمزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب

تخشينه تخشينا خفيفا .

ملء التشقات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة ويترك ليحجف ويظلي بمادة

اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الاسطح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه

حتي □ يجف .

طلاء طبقة من الفا كومبليكو.

الاسطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه

حتي يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح

بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

دهان طبقة او طبقتين بطانة من اي بلاستيك الفا حسب الحاجة .

دهان طبقة من الفا كومبليكو .

المتعبئة ١٠ بستلة 10 لتر .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الكومبليكو جيدا قبل الاستخدام .
- 2- التخفيف الي الدرجة المازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .
- 3- عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .
- 4- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .
- 5- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10° م, وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة □ عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح □ دائما باتخاذ الاحتياطات المازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاءحتي في □ حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

