

## معجون المفا الكريك

## الوصف والاستعمالات :

- معجون عالي الجودة جاهز للاستخدام باساس الكريك كويوليمر مع قدرة عالية علي ملئ الفجوات .
- يصلح للاستخدام الداخلي ولبخارجي .
- يعطي سطح ناعم وقوي .
- جاهز للاستخدام بدون اي اضافات .
- تركيبية صديقة للبيئة خالية من المرصاص سهل الصنفرة مع قدرة عالية علي الالتصاق بالاسطح الناعمة مثل الخرسانة الملساء مع قابلية عالية للتشغيل .
- صديق للبيئة لايحتوي علي مادة المرصاص, الكاديوم , الكروم , الزئبق او المزرنيخ .

## المخواص الفنية :

مط/ناعم

الشكل النهائي

ابيض داكن

اللون

220000 – 260000 cP

الملزوجة عند درجة 25°م

2±51

المحتوي الصلب بالحجم %

جاهز للاستخدام بدون تخفيف

المذيب / المخفف

جفاف مبدئي 30 دقائق

وجه ثاني 2-3 ساعات

جفاف نهائي 5-6 ساعات

زمن الجفاف عند درجة 25°م

ورطوبة نسبية 50%

ادوات التطبيق :

سكين المعجون - المكشطة

ارشادات التطبيق :

اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والاسطح الجبسية.

الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لا تقل عن 28 يوم للجفاف  
- يجب ازالة الزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح ناعم ثم يتم تنظيف المسطح من غبار المصنفرة  
باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط .  
- طلاء طبقة من برايمر المفا مصر ويترك حتي يجف تماما

للمساح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

المتأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان المقدم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه

تخشينا خفيفا .

طلاء طبقة واحدة من برايمر المفا وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من معجون المفا الكريك .

يمكن طلاء طبقات اخرى من معجون المفا الكريك حسب الرغبة او الضرورة .

صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

المتعبئة :

متوفر في بستلات 20كجم , وبستلات 16 كجم , وشكاير 15 كجم, جوالين 4كجم

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الاغلاق : 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب المعجون جيدا قبل الاستخدام .

2 . عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

3 . عدم طلاء المطبقة التالية الملم تحف المطبقة السابقة تماما . ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين المطبقتين لا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء المطبقتين .

4 . يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5 . يجب ان لا تقل درجة حرارة المسطح المطلوب طلاءه عن 10°م . وان لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70%

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية .

وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام المرش في الطلاءحتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

