

معجون بلس

الوصف والاستعمالات:

معجون بلاستيك جاهز للاستخدام باساس اكريليك كويوليمر .

للاستخدام الداخلي .



له قابلية عالية للتشغيل مع سهولة في الاستخدام .

تركيبة صديقة للبيئة لاتحتوي علي المرصاص .

يستخدم لتنعيم وتسوية الحوائط والاسقف قبل استخدام دهانات البلاستيك والملاكيهات .

بياض جيد وقوة التصاق مع مقاومة للانكماش وسهولة في المصنفة .

صديق للبيئة ، لا يحتوي علي الرصاص ، الكاديوم ، الكروم ، الزئبق او الزرنيخ.

المواصفات الفنية :

مط / ناعم

المشكل النهائي

ابيض

اللون

340000 – 380000 cP

الملزوجة عند درجة 25م

54±2



## اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمساح الجبسية.

جميع المساح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لا تقل عن 28 يوم للجفاف يجب ازالة الموائد الموجودة علي المساح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح ناعم ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط . طلاء طبقة من برايمر الفا مصر ويترك حتي يجف تمام

## للمساح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب

تخشينه تخشينا خفيفا .

طلاء طبقة واحدة من برايمر الفا وتركه حتي يجف .

طلاء طبقتين من معجون الفا بلس.

يمكن طلاء طبقات اخري من معجون المفا بلس حسب الرغبة او

المضروبة .

صنفرة المسطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش او

بالمهواء المضغوط .

المتعبئة :

متوفر في بستلات 20كجم

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الاغلاق : 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2. عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

3. عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5. يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة السطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70%

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كان كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما

باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء الطلاء . تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل .

كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

