

الموصف والاستعمالات :

دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة .



يعتمد في تصنيفة علي المستحلبات الماكريليكية الخاصة التي تمنح طبقة الدهان متانة عالية ومظهر نحاسي جميلا .

يمكن تطبيقه علي الاسطح الجبسية والاسطح القابلة وغير القابلة للامتصاص .

يتميز بثبات اللون مع مرور الزمن ,ومقاومة عالية للغسيل ,متانة , وقوة التصاق .

معدل فرد مرتفع وسهولة في التطبيق . . .

المواصفات الفنية :

نصف لاعم

الشكل النهائي

نحاسي

اللون

عديم الرائحة

الرائحة

04,1 - 1,11 كجم / لتر

الكثافة عند درجة 25 م

زمن الجفاف عند درجة 25°م ورطوبة نسبية 50%

20 - 30 ميكرون

سمك الدهان الجاف المقترح

ادوات التطبيق :

الفرشاه □ □ النوع المقترح : فرشاه ذات شعر ناعم .

مسدس المرش

المرولة

المخفف المقترح: الماء.

نسبة التخفيف □ : 0%-10% طبقا لنوع الاستخدام .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الاسطح الجيسية

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك نحاسي باستخدام الفرشاه .

الاسطح القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك نحاسي باستخدام الفرشاه او مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم) .

الاسطح غير القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

يجب صنفرة الاسطح الناعمة واللامعة , والتأكد من خلوها من غبار الصنفرة والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من دهان الفا ميتالك نحاسي باستخدام مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم)

المتعبئة عبوة معدنية 1 لتر 3 جالون لتر

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

3- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لئلا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل .
فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق
رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن تناول
ايدي الاطفال .