

الوصف والاستعمالات :

دهان اكريلك عالي الجودة نصف شفاف باساس لؤلؤي ويستخدم في التاشيرات الخاصة للدهان مثل الدهان بالاسفنج، المتفويط، المتمشيط، الترخيم).

يعطي تاثير لؤلؤي لمجال كبير من الالوان مما يؤدي الي اظهار ابعاد جديدة للحوائط ودرجات اضاءة مختلفة مما يسمح بظهور تاشيرات مختلفة للالوان.

قابل للتشغيل لفترة طويلة، لمدة تزيد عن 20 - 30 دقيقة في ظروف الطقس المعتدل (اعتمادا علي البطانة، ودرجة الحرارة، نسبة الرطوبة، اداة التنفيذ المستخدمة وكذلك) المتأني المتأني المطلوب.

يسهل استخدامه علي جميع الاسطح باستخدام ادوات التنفيذ الخاصة للحصول علي تاشيرات الاديكور المختلفة.

قابل للغسيل بالماء والصابون بدرجة عالية.

صديق للبيئة ولايحتوي علي الرصاص، الكاديوم، الكروم، الزئبق او الزرنيخ.

المخواص الفنية :

منخفض اللمعان

الشكل النهائي

فضي ويمكن تلوينه

اللون

بيرل عادي والوان المياقوت والمزمرد

الوان الؤلؤ

1,14- 08,1 كجم /لتر

الكثافة عند درجة 25°م

KU 130-140

الملزوجة عن درجة 25°م

قابل للغسيل بدرجة عالية

الغسيل مع المحك

ماء

المذيب/المخفف

مضاف مبدئي ساعة

مضاف تام ساعة 6-4

زمن الجفاف عند درجة 25م ورطوبة نسبية 50%

ادوات التطبيق :

المفرشاه - المرول - اسفنج بحري - رولة باشكال خاصة - اكياس بلاستيكية - مشط - قطع قماش - فوطة .

نسبة التخفيف □ : 50% ماء .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق :

يجب تنظيف المسطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

استخدام لون مناسب من منتج الفا بيرل ويتم تنفيذه باستخدام اداه التنفيذ المناسبة □ للحصول علي الشكل النهائي المطلوب والتخفيف 50% ماء .

التعبئة عبوة معدنية □ 1 لتر □ .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق :12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة المازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .