

الموصف والاستعمالات :

دهان زخرفي باساس مائي مصمم ليغطي اشكال ديكوربية متعددة حسب اختيار المصمم كما يعطي امكانيات متعددة للمنفذ للحصول علي تاثيرات مختلفة حسب واسلوب تطبيق المنتج .
طريقة

للاستخدام الداخلي .

يمكن تغطيته بكافة انواع الدهانات .

صديق للبيئة لايحوي علي الرصاص , الكاديوم , الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

الخواص الفنية :

مط ومستوي

المشكل النهائي

ابيض (متاح بالوان متعددة حسب الطلب)

اللون

0,05 ± 55,1 كجم / لتر

الكثافة عند درجة 25°م

KU 110-115

اللزوجة عن درجة 25°م

50±3

المحتوي الصلب بالحجم %

ماء

المذيب /المخفف

اف مفءٲى 40 - 60 ءقفقة

اف ءام 4-6 ساءة

اف نءائى 24 ساءة

زمن المءفاف عنء ءرءة 25م ورءوبة نساءة 50%

اءواٲ المءطبفق :

المفرشاءة

المرول

أدوات خاصة للتأثيرات المديكورية.

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الاسطح الجبسية

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من المفاروستيك باستخدام الفرشاه .

الاسطح القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من المفاروستيك باستخدام الفرشاه او المسدس المرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم) .

الاسطح غير القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

يجب صنفرة الاسطح الناعمة واللامعة , والتأكد من خلوها من غبار الصنفرة والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

المتعبئة عبوة 1 لتر ، جالون 3 لتر

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- عدم الطلاء فوق الاسطح الملوثة .

3- عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لئلا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة

سطح الجدار عن 8%، وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة \square عن 70%.

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل .
فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح \square دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق
رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في \square حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول
ايدي الاطفال .