

الوصف والاستعمالات :

دهان باساس مائي مصمم خصيصا ليعطي سطح زخرفي له مظهر الشمواه او المجلد ,حيث ان التركيبة الخاصة المكونة من الاكريلك والمحبيبات الدقيقة تضي المنتج علي الحوائط .
مظهر جذاب عند تطبيق

يمكن تطبيقه علي الاسطح الاسمنتية والفيبر والادواج الجبسية .

مناسب جدا لغرف المعيشة وغرف النوم والمكاتب .

يمكن تطبيقه باستخدام الفرشاه او رولة طبع او البروة في صورة خطوط متقاطعة لاعطاء شكل المجلد.

صديق البيئة لا يحتوي علي المرصاص ,الكاديوم ,الكروم ,الزئبق او الزرنيخ.

الخواص الفنية :

لمعة حريرية

الشكل النهائي

متاح باساس شفاف قابل للتلوين باستخدام ماكينة التلوين بالكمبيوتر

اللون

1,8- 2,1 كجم / لتر

الكثافة عند درجة 25° م

KU 70 -75

الملزوجة عن درجة 25° م

قابل للغسيل بدرجة عالية

الغسيل مع المحك

ماء

المذيب /المخفف

جفاف مبدئي 30 دقيقة

ف تام 4 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25م ورطوبة نسبية 50%

ادوات التطبيق :

الفرشاه : النوع المقترح : فرشاه ذات شعر ناعم .

مسدس الرش .

البروة المعدنية او البروة البلاستيكية.

المخفف المقترح: لايخفف .

نسبة التخفيف : جاهز للاستخدام بدون تخفيف .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الاسطح الجيسية

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا شمواه (فلفتو) باستخدام الفرشاه .

الاسطح القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا شمواه (فلفتو) باستخدام الفرشاه او المسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم) .

الاسطح غير القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

يجب صنفرة الاسطح الناعمة والامعة , والتأكد من خلوها من غبار الصنفرة والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من دهان الفا شمواه (فلفتو) باستخدام مسدس الرش (فتحة المسدس = 1,5 - 1,8 مم)

المتعبئة عبوة معدنية 1 لتر ، جالون 3 لتر.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2-عدم الطلاء فوق الاسطح الملوثة .

3- عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل .
فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق
رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل. كما يجب ابعاد الدهان عن متناول
ايدي الاطفال .