

الوصف والاستعمالات :

هو دهان ستوكو رخامي عالي الجودة يستخدم بالبروة ليعطي شكل نهائي



زخرفي .

يسمح بتنفس المسطح ,املس ,شديد التحمل ,ذو سطح لامع للاستعمال الداخلي .

يمكن تلويينه بالكمبيوتر متوفر باي لون حسب الاختيار .

اقتصادي ,معدل فرد عالي ,سهل الاستعمال والتطبيق ,قابل للتشغيل بدرجة عالية .

يمكن المانتهاء منه في نفس اليوم ويعطي تاثير سريع .

قابل للغسيل بالماء والصابون بدرجة عالية .

صديق للبيئة ولايحتوي علي المرصاص ,المكاديوم ,المكروم ,المزئبق او المزرنيخ.

المخواص الفنية :

املس يعطي لمعة الرخام

المشكل النهائي

يلون بالكمبيوتر ومتوفر في العديد من الالوان

اللون

65±0,05,1 كجم /لتر

الكثافة عند درجة 25°م

قابل للغسيل بدرجة عالية بعد دهانه بطبقة من الشمع وتتركه حتى تمام الجفاف

الغسيل مع الحثك

ماء

المذيب/المخفف

جفاف مبدئي 1 ساعة

جفاف تام 6:4 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25م° ورطوبة نسبية 50%

ادوات التطبيق : مالك (بروة من الماستانلس ستيل)

المخفف المقترح : لايفف .

نسبة التخفيف □ : جاهز للاستخدام بدون تخفيف .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الطبقة الاولى

يتم دهان وجه مناسب من معجون رخام الفا باستخدام المالك (بروة من الاستانلس □ استيل).

المتشطيب النهائي

يتم اخذ كمية صغيرة من معجون رخام الفا علي المالك ويتم تطبيقها علي شكل رقع علي □ المبطانة بعد المتأكد من صنفرة المبطانة ونعومة السطح .

يتم ازاله الطبقة الزائدة من الدهان عن طريق المالك .

يتم تكرار ما سبق مع عمل الرقع راسيا وافقيا حتي تغطي السطح .

عندما يجف السطح يبدأ في المرور عليه باستخدام حافة المالك الناعمة وبزاوية صغيرة □ وذلك لتنعيم السطح حيث ينتج عنه الشكل الرخامي النهائي .

المتعبئة عبوة معدنية □ 1 لتر □, جالون 3 لتر .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد

التهوية.

تعليمات خاصة :

1- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام . □
2- عدم الطلاء فوق المسطح الملوثة

3- عدم طلاء المسطح الرطبة الما بعد جفافها جافا تماما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة المسطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة □ سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة □ عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح □ □ دائما باتخاذ الاحتياطات

الملازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في □ حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

