

الوصف والاستعمالات :

دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة .



يعتمد في تصنيفة علي المستحلبات الاكريليكية الخاصة التي تمنح طبقة الدهان متانة عالية ومظهر ذهبيا جميلا .

بديلا لورق الذهب علي الاسطح الجبسية والاسطح القابلة وغير القابلة للامتصاص .

يتميز بثبات اللون مع مرور الزمن ,ومقاومة عالية للغسيل ,متانة , وقوة التصاق .

معدل فرد مرتفع وسهولة فى التطبيق .
المخواص الفنية :

نصف لامع

المشكل النهائى

ذهبى

اللون

عديم المرئحة

المرائحة

1,11 - 04,1 كجم / لتر

المكثافة عند درجة 25°م

130 - 140 ku

اللزوجة عن درجة 25°م

قابلية عالية للغسيل

قابل للغسيل /مقاوم الاحتكاك المبتل

مقاومة عالية للاحتكاك

مقاومة الاحتكاك

مقاومة عالية للبقع والماوساخ

مقاومة البقع والماوساخ

جفاف مبدئي (20- 30) دقيقة

اف تام 24 ساعة

جفاف صلب 48 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25°م ورطوبة نسبية 50%

20 - 30 ميكرون

سمك الدهان الجاف المقترح

ادوات التطبيق :

الفرشاه : فرشاه ذات شعر ناعم .

مسدس المرش

المرولة

المخفف المقترح: الماء.

نسبة التخفيف : 0%-10% طبقا لنوع الاستخدام .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الاسطح الجبسية

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك ذهبي باستخدام الفرشاه .

الاسطح القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك ذهبي باستخدام الفرشاه او مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم) .

الاسطح غير القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

يجب صنفرة الاسطح الناعمة واللامعة , والتأكد من خلوها من غبار الصنفرة والأتربة أو المشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من دهان الفا ميتالك ذهبي باستخدام مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8مم)

التعبئة عبوة معدنية 1 لتر 3 جالون لتر

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- عدم طلاء الاسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

3- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء , واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

