

الوصف والاستعمالات :

دهان مائي داخلي ديكوري عالي الجودة .

يعتمد في تصنيفه علي المستحلبات الماكريليكية الخاصة التي تمنح طبقة الدهان متانة



عالية ومظهر فضي جميلا .

بديلا لورق الفضة علي الاسطح الجبسية والاسطح القابلة وغير القابلة للامتصاص .

يتميز بثبات اللون مع مرور الزمن ,ومقاومة عالية للغسيل ,متانة , وقوة التصاق .

معدل فرد مرتفع وسهولة في التطبيق . . .

المواصفات الفنية :

نصف لامع

الشكل النهائي

فضي

اللون

عديم الرائحة

الرائحة

04,1 - 1,11 كجم / لتر

الكثافة عند درجة 25°م

130 -140 ku

الملزوجة عن درجة 25°م

قابلية عالية للغسيل

قابل للغسيل/مقاوم الاحتكاك المبتل

مقاومة عالية للاحتكاك

مقاومة الاحتكاك

مقاومة عالية للبقع والماوساخ

مقاومة البقع والماوساخ

جفاف مبدئي 0000000000 (20-30) دقيقة

اف تام 0000000000 24 ساعة

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : الاسطح الجيسية

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك فضي باستخدام الفرشاه .

الاسطح القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من الفا ميتالك فضي باستخدام الفرشاه او مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8 مم) .

الاسطح غير القابلة للامتصاص

يجب تنظيف السطح من الغبار والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

يجب صنفرة الاسطح الناعمة واللامعة , والتأكد من خلوها من غبار الصنفرة والأتربة والشوائب والملوثات لضمان الالتصاق .

طلاء طبقة من دهان الفا ميتالك فضي باستخدام مسدس الرش (فتحة المسدس =1,5- 1,8مم)

المتعبئة عبوة معدنية 1 لتر □ جالون 3 لتر

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- عدم طلاء الاسطح الرطبة الا بعد جفافها جافا تاما .

3- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لا تزيد رطوبة السطح الجدار عن 8% , وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل .
فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق
رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول
ايدي الاطفال .