

الوصف والاستعمالات :

دهان مائي شفاف عالي اللمعة يعتمد في تصنيفه علي مستحضرات من الاكريليك ,مصمم خصيصا ليعطي المسطح المظهر الشفاف اللامع .

يعطي المسطح المظهر الشفاف اللامع .

رونيش الفا منتج ذات قوة ومتانة ومرونة عالية عالية .

مقاومة جيدة للماء يحتمل الغسيل بالماء والمنظفات المعتدلة .

يستخدم كدهان طقة نهائية في التطبيقات الخارجية والداخلية .

يمكن استخدامة علي الاسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسية واسطح الطوب الفخاري .

الخواص الفنية :

لامع

الشكل النهائي

شفاف

اللون

فوق 70 عند زاوية 60°

اللمعة

100 (ASTM D 562)

الكثافة عند درجة 25°م

105 KU

اللزوجة عن درجة 25°م

قابل للغسيل ومقاوم ممتاز للاحتكاك المبتل

قابلية الغسيل/مقاومة الاحتكاك المبتل

مقاومة عالية للبقع والانساخ

مقاومة المبقع والماوساخ

جفاف سطحي □ □ □ □ □ ساعة واحدة

جفاف تام □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4 ساعات

الزمن المفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين 8 ساعات

زمن الجفاف عند درجة 25°م ورطوبة نسبية 50%

ميكرون 40

سمك الدهان الجاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس المرش الملاهوائي □ (اكسيلبير) :فتحة المفاوهة □ : (0,021 - 0,017) انش المضغط عند المفاوهة □ : 15 ميغاباسكال □ 40° : المرش زاوية □ (2100psi)

60°

مسءس المرش الهوائئ : (1,8-1,5) مم.

المسءس المرش الهوائئ : النوع المقترح : المرول المصوفئ المناعم .

المفرشاه : النوع المعاءئ .

الممءفف المقترح : الماء المعءب .

نسبة المءففف : .

(5-15)% بالمءجم . عند اسءءءام مسءس المرش الملاءهوائئ فئ المءطبئق .

(20-30)% بالمءجم . عند اسءءءام مسءس المرش الهوائئ فئ المءطبئق .

(15-20)% بالمءجم . عند اسءءءام مسءس المرول والمفرشاه .

وعمءمء على المءروف المءوءة عند الماسءءءام .

ارشاءاء المءطبئق :

اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية واسطح الطوب الفخاري

جميع المساح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لا تقل عن 28 يوم للجفاف يجب ازالة المزايد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح ناعم ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط .
طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تمام

للمساح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب

تخشينه تخشينا خفيفا .

نظام الطلاء:

طلاء طبقة واحدة من الاساس الفا برايمر او اي اساس مناسب من اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتي يجف.

طلاء طبقتين من الفا ورنيش فوق المسطح مباشرة او فوق اي نوع من انواع دهانات الفا مصر المائية المطفية.

المتعبئة :

متوفر في بستلات 12 كجم , وجوالين

مدة التخزين □ :

ضمن عبوة محكمة الاغلاق : 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الورنيش جيدا قبل الاستخدام .

2 . عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفانفا تاما .

3 . عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لثا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

4 . يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

5 . يجب ان لثا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م , وان لثا تزيد رطوبة □ سطح الجدار عن 8% , وان لثا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة □ عن 70%

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كان كانت التهوية غير كافية في مكان العمل ، فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائما

باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام المرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل .

كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .