

الوصف والاستعمالات :



دهان مائي باساس اكريلك كوبوليمر.

لداستخدام الخارجي كطبقة بطانة او طبقة تشطيب نهائي .

يمكن استخدامة علي الماسطح الاسمنتية و الخرسانية والملاوح الجبسية .

صديق للبيئة لايحذوي علي المرصاص , الكاديوم , الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

المواص الفنية :

مط اذاعم



ماء

المذيب \ المخفف

جفاف مبدئي 20 : 30 دقيقة

وجه ثاني 4 ساعات

جفاف نهائي 24 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25°م

ورطوبة نسبية 50%

30- 40 ميكرون

سمك الدهان الجفاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس الرش □ □ □ □ حجم الفواهة المقترح : (1.5 - 1.8) مم .

المروول □ □ □ □ النوع المقترح □ المروول المصوفي الناعم .

المفرش □ □ □ □ النوع الجيد والمناسب .

المخفف المقترح □ الماء المعذب □ □

نسبة التخفيف □ □ : (0 - 10) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش

الملاهوائفي التطبيق .

( 15- 25 ) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش

المهوائي في التطبيق .

( 10 - 15 ) % بالحجم , عند استخدام الروول والمفرشاه □ وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام .

تنظيف الادوات □ □ □ : بالماء المعذب .

ارشادات التطبيق : اعداد المسطح :

للمساح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمساح الجبسية .

جميع المساح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28يوم للجفاف . يجب ازالة المزايد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

المساح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب تخشينه تخشينا خفيفا .

ملاء التشقات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة ويترك ليحجف ويظلي بمادة اساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

المساح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من الفا 616 .

الاسطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة المسطح وتركه حتى يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم المسطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا 616

المتعبئة بـ بستلة 10 لتر.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الماسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م ,وان لا تزيد رطوبة السطح الجدار عن 8% ,وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح بالقيام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

