

بلاستك الفا اقتصادي

الوصف والاستعمالات:

دهان مائي متوسط الجودة.

لداستخدام الداخلي كطبقة بطانة للحوائط و الاسقف .

يمكن استخدامة علي الاسطح الاسمنتية و الخرسانية والملاوح الجبسية .

صديق للبيئة لايحذوي علي المرصاص , الكاديوم ,الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

المواص الفنية :

مط اناعم



المذيب \المخفف

جفاف مبدئي 20 : 30 دقيقة

وجه ثاني 2 4 ساعات

جفاف نهائي 24 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25°م

ورطوبة نسبية 50%

40- 60 ميكرون

سمك الدهان الجفاف المقترح



جميع الماسطح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28يوم للجفاف , يجب ازالة المزايد الموجودة علي السطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح

مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالمهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات المفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

الماسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والمشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فانه يجب تخشينه تخشينا خفيفا .

ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة ويترك ليحجف ويطلي بمادة اساس مناسبة من دهانات المفا مصر .

الماسطح الداخليه :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات المفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه حتي يجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح بـبصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

دهان طبقتين من بلاستيك الفا الاقتصادي

المتعبئة بـ : بستلة 7 لتر.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهانات جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما . ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة المسطح المطلوب طلاءه عن 10°م, وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8%, وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70%.

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء , واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الملاءحتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل كما يجب ابعاد الدهان عن تناول ايدي الاطفال .