

## بلاستك الفا اكريلك

### الوصف والاستعمالات:

دهان مائي فائق الجودة باساس اكريلك كويوليمر.

للاستخدام الداخلي والخارجي .

مصمم خصيصا ليعطي قدرة تخبئة عالية ومقاومة للتشريح والتجير .

يمكن استخدامة علي الماسطح الاسمنتية و الخرسانية والملاواح الجبسية .

مقاومة عالية للاحتكاك المبتل (قدرة عالية علي تحمل الغسيل).

له مقاومة عالية للعوامل الجوية(اشعة الشمس ,الامطار ,الاشعة فوق البنفسجية للاجواء الساحلية, التلوث , فرق درجات الحرارة ) .

مصمم خصيصا باضافات خاصة تمنع نمو البكتيريا والفطريات لفترة ممتدة ليصبح مناسب لدهان المعامل والمستشفيات والاماكن التي تحتاج الي توفير بيئة صحية .

صديق للبيئة لايحنوي علي الرصاص , الكاديوم ,الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

المخواص الفنية :

مط اذاعم

الشكل النهائي

متوفر باللون الابيض واكثر من 2000 لون بواسطة نظام الفا للتلوين بالكمبيوتر

اللون

1.54 - 44.1 كجم المتر (لون الابيض)

الكثافة عند درجة 25°م

الماييض)ku 108- 104

الملزوجة عند درجة 25°م

42 ± 2

المحتوي الصلب بالحجم %

اكتر من 15000 حكة او 7500 دورة

قابلية للغسيل \ مقاومة للاحتكاك المبتل

ماء

المذيب \ المخفف

جفاف مبدئي 30 دقيقة

وجه ثاني 2 4 ساعات

جفاف نهائي □ □ □ □ □ □ 24 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25° م

ورطوبة نسبية 50%

30- 40 ميكرون

سمك الدهان الجفاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس المرش □ □ □ □ □ حجم الفوامة المقترح: (1.5 - 1.8) مم .

المرش □ □ □ □ □ النوع المقترح □ المرول الصوفي الناعم .

الفرش □ □ □ □ □ النوع الجيد والمناسب . □ □ □ □ □

نسبة التخفيف : (0-10) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش

الملاهوائي في التطبيق .

(15-25) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش : المهوائي في التطبيق .

(10-15) % بالحجم , عند استخدام الدريل والفرشاه : وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام .

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : اعداد المسطح :

للمسطح الجديدة الخرسانية والاسمنتية الاسطح الجبسية.

جميع الاسطح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28 يوم للجفاف , يجب ازالة الزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح

مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

المسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو السطح من الغبار والمزيوت والشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فإنه يجب إخشيته تخشيها خفيا .

ملء التشققات والمخز الصغيرة بمادة مائنة مناسبة ويترك ليحف ويطلي بمادة أساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

الاسطح الخارجية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه حتى يحف .

طلاء طبقتين من الفا اكريلك .

الاسطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه حتى يحف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا اكريلك .

المتعبجّلون: 3 لتر - 10 لتر (يلون عن طريق المة المتلووين المتوفرة في مراكز تلووين الفا مصر)

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1. يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الاسطح الرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لثقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لثقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10° م, وان لثزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% , وان لثزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل .  
فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح  دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق  
رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في  حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول  
ايدي الاطفال .