

بلاستيك الفا تكس

الوصف والاستعمالات:



دهان مائي باساس اكريلك كوبوليمر.

للاستخدام الداخلي كطبقة بطانة او طبقة تشطيب نهائي للحوائط و الاسقف .

يمكن استخدامة علي الماسطح الماسمنتية و الخرسانية و الماواح الجبسية .

صديق للبيئة لايحوي علي المرصاص , الكاديوم , الزئبق , الكروم او الزرنيخ .

المخواص الفنية :

مط ااعم

الشكل النهائي

ابيض

اللون

1.55 - 49.1 كجم المتر (لون المابيض)

□

الكثافة عند درجة 25°م

115- 105 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ku (لون المابيض)

اللزوجة عند درجة 25°م

40±2

المحتوي الصلب بالحجم %

مقاوم للاحتكاك المبتل

قابلية الغسيل \ مقاومة الاحتكاك المبتل

ماء

المذيب \ المخفف

جفاف مبدئي 20 : 30 دقيقة

وجه ثاني 4 ساعات

جفاف نهائي 24 ساعة

زمن الجفاف عند درجة 25° م

ورطوبة نسبية 50%

40-30 ميكرون

سمك الدهان الجفاف المقترح

ادوات التطبيق :

مسدس الرش □ □ □ □ حجم الفوامة المقترح: (1.5 - 1.8) مم .

الرش □ □ □ □ النوع المقترح □ الرول المصوفي الناعم .

الرش □ □ □ □ النوع الجيد والمناسب . □ □ □

نسبة التخفيف □ □ □ : (0 - 10) % بالحجم . عند استخدام مسدس الرش

المهوائي في التطبيق .

(15- 25) % بالحجم , عند استخدام مسدس الرش

المهوائي في التطبيق .

(10 - 15) % بالحجم, عند استخدام الدريل وفرشاه وتعتمد علي الظروف الجوية عند الاستخدام.

تنظيف الادوات : بالماء العذب .

ارشادات التطبيق : اعداد المسطح :

للمسطح الجديدة الخرسانية والاسمنتية والمسطح الجبسية.

جميع المسطح الجديدة تحتاج الي فترة زمنية لاتقل عن 28يوم للجفاف , يجب ازالة المزوائد الموجودة علي المسطح بصنفرتها حتي الوصول الي سطح

مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف المسطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش او بالمهواء المضغوط .

طلاء طبقة من احد الاساسات المناسبة من دهانات الفا مصر ويترك حتي يجف تماما .

المسطح المدهونة قديما:

ازالة الدهان القديم ان كان متقشرا او متجيرا .

التأكد من خلو المسطح من الغبار والزيوت والمشحوم والأتربة والشوائب .

اذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكن لامع وغير مسامي فإنه يجب إخشيته تخشينا خفيفا .

ملء التشقات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة ويترك ليحجف ويطلي بمادة أساس مناسبة من دهانات الفا مصر .

المتعبئة 10 لتر

الاسطح الداخلية :

طلاء طبقة واحدة من احد اساسات الفا مصر حسب طبيعة السطح وتركه حتى يحجف .

طلاء طبقتين من المعجون المناسب من معاجين الفا مصر وتنعيم السطح بصنفرته وتنظيفه من الغبار بقطعة قماش او بالهواء المضغوط .

طلاء طبقتين من الفا تكس .

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الاغلاق: 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة :

1 . يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام .

2- التخفيف الي الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول علي اللزوجة المناسبة للتطبيق .

3- عدم طلاء الماسطح المرطبة الما بعد جفافها جفافا تاما .

4- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تجف الطبقة السابقة تماما , ويجب اعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الادني للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .

5- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيدا عن متناول ايدي الاطفال .

6- يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاءه عن 10°م ,وان لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن 8% ,وان لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن 70% .

ارشادات السلامة :

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه او ابخرته في اثناء الطلاء . واذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل , فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح بالقيام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين او الجلد او استنشاق رذاذه في اثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتي في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب ابعاد الدهان عن متناول ايدي الاطفال .

